

IIRCO ZMBT

Zinc-2-mercapto-benzothiazole

MZ

مشخصات محصول :

مقدار شاخص						نام شاخص	
MZ-5			MZ-15			ظاهر	مشخصات فیزیکی
گرانول زرد کم رنگ	پودر روغنی زرد کم رنگ	پودر زرد کم رنگ	گرانول زرد کم رنگ	پودر روغنی زرد کم رنگ	پودر زرد کم رنگ		
۱۶/۰-۲۲/۰	۱۶/۰-۲۲/۰	۱۶/۰-۲۲/۰	۱۵/۰-۱۸/۰	۱۵/۰-۱۸/۰	۱۵/۰-۱۸/۰	میزان روی، %	مشخصات شیمیایی
۲۰۰/۰	۲۰۰/۰	۲۰۰/۰	۲۰۰/۰	۲۰۰/۰	۲۰۰/۰	دمای ذوب، °C ≤	
۰/۳۰	۰/۵۰	۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۵۰	۰/۳۰	حداکثر اتلاف بر اثر خشک شدن، %	
-	۰/۱۰	۰/۱۰	-	۰/۱۰	۰/۱۰	حداکثر پسماند روی الک ۱۵۰ میکرومتری	
-	۰/۵۰	۰/۵۰	-	۰/۵۰	۰/۵۰	حداکثر پسماند روی الک ۶۳ میکرومتری	
-	۱/۰-۲/۰	-	-	۱/۰-۲/۰	-	مواد افزودنی، %	
۲/۵۰	-	-	۲/۵۰	-	-	قطر گرانول، mm	
۵/۰	۵/۰	۵/۰	۱۵/۰	۱۵/۰	۱۵/۰	Free M, % ≤	

مشخصات: پودر، پودر روغنی و گرانول زرد کم رنگ. کمی تلخ، غیر سمی. چگالی 1.70 g/cm^3 . دمای تجزیه ۳۰۰ درجه سلسیوس. محلول در کلروفرم، استون، نیمه محلول در بنزین، اتانول، CCl_4 ، نامحلول در گازولین، آب و اتیل استات. در مجاورت اسیدها و قلیاهای قوی تجزیه میشود.

کاربرد: قابل مصرف برای NR، IR، SBR، NBR و EPDM و لاتکس بوده و از آن میتوان به عنوان واسطه بین IIRCO M و IIRCO DM استفاده کرد. کارایی این محصول در دماهای پخت کائوچوهای خشک مشابه IIRCO MBT بوده و دارای برشتگی پایینتر و ایمنی فراورش بالاتر میباشد. مناسب برای پخت قالب بوده و نیازمند اکسید زینک و اسید استناریک به عنوان فعال کننده در انواع بسیاری از بچهای کائوچویی میباشد. این ماده به راحتی در کائوچو تجزیه شده و محصولات غیر رنگ ده و بدون اثر بی رنگ کننده ارائه میدهد. عموماً در محصولات لاتکسی، لاستیکهای فومی و دستکشهای دارای پوشش لاتکس استفاده میشود.

بسته بندی: پاکت های پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی، پاکت های کاغذی، پاکت های کاغذی با لایه پلاستیکی.

نگهداری: محصول باید در جای خشک و خنک با تهویه مطبوع و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. مدت اعتبار محصول ۲ سال میباشد.

IIRCO.

بازرگانی هاشمی

Tel: 021-22670733

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۷۰۷۳۳

021-22670832

۰۲۱-۲۲۶۷۰۸۳۲

Fax: 021-22209247

فاکس: ۰۲۱-۲۲۲۰۹۲۴۷

Email: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM

ایمیل: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM